



Produkt - Information

2K-HS Premium Decklack

Binder SW 2000

Datum
25.06.2015

2K-HS Premium Decklack für die Teil- und Ganzlackierung von Nutzfahrzeugen, Bussen und Pkws. Exzellenter Verlauf, hohe Oberflächenhärte, Vergilbungs- und Wetterbeständigkeit sowie chemische und mechanische Belastbarkeit.

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------|
| Farbton | Nach Farbtondatenbank | | |
| Mischungsverhältnis | 2:1 Volumen | | |
| Härter | 30-100-x normal, 30-200-x kurz, 30-300-1 Express | | |
| Verdünnung | SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang | | |
| Spritzviskosität bei 20 °C | 18-22 s 4 mm D | | |
| Verarbeitung | Spritzdruck | Spritzdüse | Spritzgänge |
| Luft / Fließbecher | 3-5 bar | 1,3-1,5 mm | 2 |
| Airless / Airmix | | | |
| Topfzeit | 3-4 h | | |
| Schichtstärke / Trockenfilm | 40-60 µm | | |
| Ablüftzeit | 10 min zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung | | |
| Trocknung | überspritzbar | staubtrocken | griffest |
| | 20 °C | 45-60 min | 5-6 h |
| | 60 °C | 30-45 min nach Abkühlen, je nach Härtertyp | |
| montagefest | ca. 20 h | | |

Hinweise:

Die Verarbeitung mit Expresshärter 30-300-1 ist nur für Spot-Repair geeignet !!!

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.