



Produkt - Information

2K-HS Premium Airless-Decklack

Binder SW 2200A

Datum

25.06.2015

2K- Premium Airless HS Decklack für die Teil- und Ganzlackierung von Nutzfahrzeugen, Bussen und Pkws. Exzellenter Verlauf, hohe Oberflächenhärte, Vergilbungs- und Wetterbeständigkeit sowie chemische und mechanische Belastbarkeit.

Farbton	Nach Farbtondatenbank		
Mischungsverhältnis	2:1 Volumen		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-22 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix	100-150 bar	11-15, 20-60°	2
Topfzeit	3-4 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	40-60 µm		
Ablüftzeit	10 min zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	20 °C	45-60 min	5-6 h
	60 °C	30-45 min nach Abkühlen, je nach Härtertyp	
	montagefest	ca. 20 h	

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.