



Produkt - Information

2K-HS-Klarlack
Art.-Nr. 50-101-x

Datum
25.06.2015

Sehr Hochwertiger 2K-HS-Klarlack für Zweischichtlackierungen im Nass-in-Nass-Verfahren. Dieser zeichnet sich besonders durch seinen hohen Festkörperanteil, Vergilbungsfestigkeit, hervorragender Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung. Hervorragend für die Ganz- und Teillackierung von Pkws und Nutzfahrzeugen.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis	2:1 Volumen			
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz, 30-300-1 Express			
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang			
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4-5 bar	1,2-1,4 mm	2	
Airless / Airmix				
Topfzeit	5-6 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40-60 µm			
Abluftzeit	5-10 min zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	Griffest	montagefest
	20 °C	20-30 min	6 h	24 h
	60 °C	5-10 min	30 min	nach Abkühlen

Hinweise:

Bei Trockenzeiten über 24 h ist vor dem Überlackieren ein Zwischenschliff erforderlich.
Die Verarbeitung mit Expresshärter 30-300-1 ist nur für Spot-Repair geeignet !!!

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.