



Produkt – Information

**2K-Washprimer chromathaltig
schichtaufbauend**
Art.-Nr. 10-104-20, 10-105-20, 10-108-20

Datum
25.06.2015

Säurehärtender schichtaufbauender 2K-Primer mit aktivem Korrosionsschutz und maximaler Haftung auf Stahl, Zink und Aluminium.
Überlackierbar mit allen SWIN Füller- und Decklackprodukten.

Farbton	Hellbeige, Eisengrau und Grüngrau		
Mischungsverhältnis	2:1 Volumen		
Reaktionsverdünner	30-101-5 normal, 30-201-5 lang		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	55-60s 3 mm D / 20-25s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-4 bar	1,5-1,8 mm	1-2
Airless / Airmix			
Topfzeit	1 Arbeitstag 8 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	1gleichmäßig geschlossener nasser Spritzgang ca. 20-25µm als Grundierung 2gleichmäßig geschlossene nasse Spritzgänge ca. 35-40µm als		
Abluftzeit 20 °C	45 min vor dem Füllen oder Decklackauftrag		
Trocknung 20 °C	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	45 min	6-8 min	25-30 min
	montagefest		

Hinweise:

Eloxiertes Aluminium und Edelstahl besonders sorgfältig reinigen und schleifen.
Nicht auf thermoplastischen Untergründen anwenden. Nicht mit Polyestermaterialien überarbeiten.
Altlackierungen vor Bearbeitung prüfen. Der Untergrund muss sauber und trocken sowie staub-, rost-, öl- und fettfrei sein. Besonders hoher Korrosionsschutz .

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008:

leicht entzündbar
gesundheitsgefährlich
ätzend
umweltgefährlich

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.