



Produkt - Information

MULTI LANG

Art.-Nr. 132113

Datum

25.06.2015

Universell haftender Polyesterspachtel

- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
- Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf verzinnnten Oberflächen
- hohe Füllkraft
- leichte porenfreie Ziehbarkeit
- superleichte Schleifbarkeit

Der Multifunktionsspachtel kann aufgrund seiner Eigenschaften als Füll- und Feinspachtel universell eingesetzt werden

Lieferviskosität bei 20 °C	pastös
Farbton	beige
Mischungsverhältnis	2 – 3 Gew.% BPO - Härterpaste Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.
Härter	BPO - Härterpaste
Reaktionstemperatur	Mindestens +5°C
Topfzeit	Bei +20°C Raumtemperatur: 3 – 5 Minuten
Verarbeitung	Untergrund muss geschliffen, sauber, trocken und fettfrei sein
Auftrag	Spachteln
Trockenzeit	Lufttrocknung 20 – 30 min. bei +20°C Raumtemperatur
Schleifbarkeit	Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten
Als Füllspachtel	Vorschleif – Trocken mit P80 Nachschleif – Trocken mit P120 – P 240
Als Feinspachtel	Vorschleif – Trocken mit P120 – P180 Nachschleif – Trocken mit P180 – P240

Hinweise: Untergründe sorgfältig schleifen und säubern
Unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsverlust führen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008

endzündbar
gesundheitsgefährlich

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.