



Produkt - Information

2K-Basislack

SW 4200

Datum

25.06.2015

Für Mehrfarbenlackierungen im Nutzfahrzeug-Bereich.
 Spritzsichere und leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung,
muß mit SWIN-2K-Klarlack überlackiert werden. Kann auch als
 Farbfüller für besonders kritische Deckfarbtöne genutzt werden

Farbton	Nach Farbtondatenbank		
Mischungsverhältnis	6:1 Volumen		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz		
Verdünnung	SWIN Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	15-18 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-4 bar	1,4-1,6 mm	2
Airless / Airmix			
Topfzeit	3-4 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	20-25 µm		
Ablüftzeit	10-15 min		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
Objekttemperatur 20 °C	montagefest		

Hinweise:

Nicht auf thermoplastischen Altlackierungen anwenden.
 Nach Ablüften Nass-in-Nass ohne Zwischenschliff – innerhalb von 8 h - mit Klarlack überlackieren.

Abklebbar nach 1h bei 20°C (abhängig von der Schichtstärke)

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.