



# Produkt – Information

Datum  
25.06.2015

**2K-HS-Füller**  
Art.-Nr. 20-107-5

Schnelltrocknender 2K-HS-Füller. Gute Schleifbarkeit und optimaler Decklackstand. Der SWIN-2K-Füller ist durch unterschiedliche Verdünnungszugabe dickschichtig als Füller oder auch als Nass-in-Nass-Füller zu verwenden. Er wird besonders für die Verarbeitung auf großen Flächen, etwa Lkws, Busse und Eisenbahnwagen empfohlen, wo sein ausgezeichnetes Verlaufverhalten zur Verkürzung der Schleifzeiten beiträgt.

Farbton	hellgrau		
Mischungsverhältnis	5:1		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2-3
Airless / Airmix	ca. 100 bar	0,33 mm	2
Topfzeit	1-2 h, je nach Härter und Temperatur		
Schichtstärke / Trockenfilm	30-150 µm, je nach Anwendung		
Abluftzeit	ca. 5 min zwischen den Spritzgängen		
Trocknung  20 °C	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	montagefest als Nass-in-Nass-Füller nach 30-40 min überspritzbar, schleifbar nach 3-5 h, je nach Schichtstärke und Temperatur		

## Hinweise:

Mit allen SWIN-2K-Lacken überarbeitbar . Optimaler Korrosionsschutz im Aufbau mit Reaktionsprimer 10-100-5. Mit SWIN-Zweischicht-Basislack erst nach **vollständiger** Durchtrocknung überarbeiten.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:      entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.