



## Produkt – Information

4:1 HS-Sealer  
Art.-Nr. 20-108-4

Datum  
25.06.2015

2K-transparenter Haftvermittler für Umlackierungen, Beschriftungen und Mehrfarbenlackierungen. Optimaler Decklackstand.  
Alle Untergründe müssen sauber-, staub-, fett- und rostfrei sein.

Farbton	transparent		
Mischungsverhältnis	4:1		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	16-18 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-4 bar	1,4-1,6 mm	1-2
Airless / Airmix			
Topfzeit	3-4 h, je nach Härter und Temperatur		
Schichtstärke / Trockenfilm	15-20 µm, 1 geschlossener Film, dünner Auftrag		
Abluftzeit			
Trocknung  20 °C	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	15-20 min		
montagefest			

### Hinweise:

Blankes Metall muss vorgrundiert werden. Bei Trockenzeiten von mehr als 24 h ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung  
(EG) Nr. 1272/2008:

entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.