



Produkt – Information

Datum

25.06.2015

2K-HS-Express-Füller

Art.-Nr. 20-109-5

Art.-Nr. 20-110-5

Schnelltrocknender 2K-HS-Express-Füller. Sehr gute Schleifbarkeit und optimaler Decklackstand. Der SWIN-2K-Füller ist durch unterschiedliche Verdünnerzugabe dickschichtig als Schleiffüller, oder auch als Nass-in-Nass-Füller zu verwenden. Er wird besonders für die Verarbeitung auf kleineren Flächen, wie PKW und LKW-Teillackierungen empfohlen.

Farbton	Hellgrau, Schwarz		
Mischungsverhältnis	5:1 Volumen		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz und 30-300-1 Express		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2-3
Airless / Airmix	ca.100-150 bar	11-15, 20-60°	2
Topfzeit	1-2 h, je nach Härter und Temperatur		
Schichtstärke / Trockenfilm	30-150 µm, je nach Anwendung		
Abluftzeit 20 °C	ca. 5 min zwischen den Spritzgängen		
Trocknung 20 °C	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	montagefest als Nass-in-Nass-Füller nach 30-40 min überspritzbar, schleifbar nach 3-5 h, je nach Schichtstärke und Temperatur		

Hinweise:

Mit allen SWIN-2K-Lacken überarbeitbar. Optimaler Korrosionsschutz im Aufbau mit Reaktionsprimer 10-100-5. Mit SWIN-Zweischicht-Basislack erst nach **vollständiger** Durchtrocknung überarbeiten.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.