Produkt – Information

Zweischicht Basislack Silber

Art.-Nr. 90-9006-10
Art.-Nr. 90-9007-x

Datum

29.01.2021

Til kvalitets lakering af metalfarver.
Sprøjtesikker og let at bearbejde.
Skal overlakeres med SWIN 2K Klarlak.

Farve	Ral 9006, Ral 9007		
Mix forhold	Tilsæt 10 % 2K-Hærder , derefter 1:1 med SWIN-Universalfortynder		
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort		
Fortynder	SWIN Universalfortynder kort, normal eller lang		
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	15-18 s 4 mm D		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange
Luft / overkop	3-4 bar	1,4-1,6 mm	2
Airless / Airmix			
Potlife	1 arbejdsdag		
Lagtykkelse / Tørfilm	20-25 µm		
Afluftningstid	10-15 min		

Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
Objekttemperatur 20 °C	15-20 min			

Bemærkning:

Brug passende bundfarve.
Må ikke anvendes på thermoplastisk bund.
Overlakeres med klarlak efter afluftning vådt i vådt uden mellem slibning –
Skal overlakeres med klarlak inden for 8 tim.

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.

Vejledende information er baseret på laboratorie- og praktiske-erfaringer. Ved forhold, påføringsteknik og arbejdsbetingelser, som ligger udenfor vores kontrol, skal vores produkter kontrolleres under de givende forhold. Vejledningen er lavet ud fra bedste viden, dog uden forpligtelser. Tag hensyn til faremærkning og lovgivende klassificering.